



SCH

SLOVAKIA s.r.o.

SCH 22 IMPRANAL® PROFI

Silnovrstvový lazúrovací lak

TL 22.2010

TECHNICKÝ LIST

Použitie: IMPRANAL PROFI je určený na priemyselnú výrobu všetkých drevených povrchov do exteriérov a interiérov, ako je obloženie balkónov a fasád, na pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere a pod. Nie je samostatne vhodný na nátery pochôdznych plôch (na pochôdzne plochy v interiéroch odporúčame polyuretánový lak INDULAK). Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a starnutím. Je takisto určený pre interiéry s vysokými nárokmi na hygienu, ako sú jedálne, školy, nemocnice a pod. Na pochôdzne plochy a na vrchné časti stolov a lavíc odporúčame polyuretánový lak INDULAK.

Náter môže prísť do náhodného kontaktu s potravinami, nie je však na tento účel určený.

Upozornenie: Nehodí sa na úpravu dreva napadnutého plesňami a hubami. Takéto drevo je nutné najprv ošetriť niektorým z typov biocídnych prípravkov, napr. IMPRANAL BIO SCH 19.

Ochranné účinky: Lazúra je na svetle stála, ľahko sa pretiera, s dobrou priľnavosťou na podklad, pružná a bez zápachu. Chráni pred UV žiarením (mimo bezfarebného typu bez UV absorbéra – pozri etiketu), striekajúcou vodou, znečistením, a tým aj pred poveternostnými vplyvmi.

Zloženie: Zmes na svetle stálych transparentných pigmentov v čistej akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

Odtieň: Bezfarebný, vyrába sa v odtieňoch podľa firemnej vzorkovnice.

Vzhľad náteru: Zamatový lesk.

Zápach: Prijemný vlastný pach výrobku, po zaschnutí zmizne.

Parametre:

objemová hmotnosť	1.040 kg/m ³
obsah neprchavých zložiek	min 25 %
pH	8,5
priľnavosť na podklad	2,2 MPa

Príprava podkladu: Podklad musí byť čistý, zbrúsený a suchý.

Aplikácia: Vlhkosť natieraného dreva by nemala prekročiť 10 %. Pre prvý náter nariedime 10 % vody a po zaschnutí prebrúsime jemným šmirgľovým plátnom, aby sme odstránili drobné ihličky dreva a tým získali dokonalejší povrch. Potom aplikujeme druhý náter v nezriedenej forme. **Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25 °C. Odporúčame aplikovať pri teplote 18-22 °C.**

Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným svetlom a do preschnutia pred dažďom!

Riedenie: Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, pre prvú vrstvu riediť max. 10 % vody.

Spôsob nanášania: Máčaním, valčekom, štetcom, striekaním.

Spotreba: 0,1-0,125 l/m² pri dvoch náteroch.

Údržba: Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

Hygiena a bezpečnosť práce: Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom. Môže však mať dráždivé účinky predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nemožno vylúčiť vznik alergie. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosahu detí. Zamedzte styku s očami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.

Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči 10-15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože vyzliecť kontaminovaný odev a kožu umyť vodou a mydlom.

Požiarno-technická charakteristika: Výrobok nie je horľavá kvapalina.

Životnosť: Životnosť systému 10-15 rokov podľa miery znečistenia ovzdušia.

Skladovanie: Skladovať možno v pôvodných neotvorených obaloch 1-12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote 5-30 °C, počas 13-24 mesiacov od dátumu výroby pri teplotách 5-10 °C. Maximálna skladovateľnosť 24 mesiacov. **VÝROBOK NESMIE ZMRZŇUŤ.**

Preprava: Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C.

Balenie: 5 a 10 litrov.

CSK

IMPRANAL PROFI SCH 22
hrubovrstvový lazúrovací lak na drevo

STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ, a.s.

U Ploché dráhy 294

274 01 Slaný

Česká republika

05

STN P ENV 927-2

Používa sa na ochranné nátery rozmerovo stálych alebo polostálych drevených konštrukčných častí stavieb v exteriéri a interiéri.

Priľnavosť stupeň 0 až 2
Priepustnosť vody max. 175 g/m²