



**SCH**  
SLOVAKIA s.r.o.

**SCH 40.1030 EXIN<sup>®</sup> EXCLUSIV**  
**Brilantne biela , extra kryvá maliarska farba**

TL 40.1030.2010

## TECHNICKÝ LIST

**Použitie:** Vodou riedite ná, maliarska farba na vyzreté omietky , betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy je určená na klasické vnútorné nátery. Pre svoju zdravotnú nezávadnosť je vhodná tiež pre interiéry náročné na hygienu, ako kuchyne , zrkadlá , jedálne , zdravotnícke zariadenia a pod.. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami , nie je však na tento účel určený.

**Schválenie:** Výrobok spĺňa požiadavky zákona 22/1997 Sb. v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

**Zloženie:** Zmes plniv dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, neobsahuje ťažké kovy!

**Odtieň :** Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni , možno ho farbiť maliarskymi pastami.

<b>Parametre farby:</b>	obsah neprchavých zložiek	min. 59 %
	vzhľad	biela viskózna kvapalina bez nečistôt
	špecifická hmotnosť	1500 kg/m <sup>3</sup>

<b>Parametre náteru:</b>	difúzny odpor	0,05 m
	vzhľad	matný
	belosť	min. 98 %
	pri navození	0,3 MPa
	kryvacia schopnosť	1

**Príprava podkladu:** Podklad o istej, nesúdržnej staré nátery odstrániť , na omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Sadrokartón a nové omietky penetrovať pomocou penetrátora PENECO SCH 02.

**Aplikácia:** Farba je vyrobená pre prácu s valčekom. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa nanáša po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % možno náter po 1 hodine pretrieť . Minimálna teplota vzduchu a podkladov pre nanášanie je +5 °C, maximálna +30 °C.

**Spôsob nanášania:** Valčekom, ztetcom, striekaním.

**Spotreba farby:** Z 1 kg farby cca 8 - 12 m<sup>2</sup> v jednej vrstve.

**Riedenie:** Farba je zriedená pre nanášanie valčekom, inak možno riediť podľa potreby vodou max. do 10 %. Na zvýšenie odolnosti náteru proti oteru (pri pijavých podkladoch) je vhodné použiť na riedenie PENECO SCH 02 max. do 10 %. Pre záverečnú vrstvu farbený výrobok neriediť .

**Údržba:** Pomôcky po skončení práce okamžite umyť vodou.

**Hygiena a bezpečnosť práce:** Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom. Môže však mať dráždivé účinky predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nemôže vyvolať vznik alergie. Pri práci nejesť , nepiť , nefajčiť . Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ožetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosahu detí. Zamedzte kontaktu s očiami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.

**Prvá pomoc:** Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, nevyvoláva zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči 10-15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože vyzliecť kontaminovaný odev a kožu umyť vodou a mydlom.

**Požiarno-technická charakteristika:** Výrobok nie je horľavá kvapalina.

**Skladovanie:** Skladovať možno v pôvodných neotvorených obaloch 1-12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote 5-30 °C, počas 13-24 mesiacov od dátumu výroby pri teplotách 5-10 °C. Maximálna skladovateľnosť 24 mesiacov. **VÝROBOK NESMIE ZMRZNUŤ .**

**Preprava:** Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C.

**Balenie:** 4; 7; 14; 26 a 40 kg